CUOIUM

SIDECAR

SCHEDA TECNICA
Technical Data Sheet

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical characteristics

Pellame	Bovino europeo	*Raw material*	*European bovine hide*
Concia	Al cromo	*Tannage*	*Chrome tanning*
Tintura	All'anilina	*Dyeing*	*Aniline dyed*
Rifinizione	Prodotti cerosi	*Finish*	*Waxes*
Tipologia	Fiore corretto	*Leather type*	*Top grain*
Superficie media	≤ 4,70 m^2	*Average size*	*≤ 50.00 SqFt*
Spessore	1,3-1,5 mm	*Thickness*	*1.3-1.5 mm*

Parametro ***Test***	**METODO DI PROVA** ***Test method***	**VALORI GARANTITI** ***Minimal Value***
Solidità del colore allo strofinio a secco *Dry rubbing fastness*	I.U.F. 450 – UNI EN ISO 11640	50 cicli ≥ 3 Scala grigi *50 cycles* ≥ 3 *Grey scale*
Solidità del colore allo strofinio a umido *Wet rubbing fastness*	I.U.F. 450- UNI EN ISO 11640	20 cicli ≥ 3 Scala grigi *20 cycles* ≥ 3 *Grey scale*
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno *Light fastness to artificial Xenon light*	I.U.F. 402- UNI 9427	≥ 3 72h ≥ 3 *72h*
Resistenza allo strappo pantalone *Tear strength – Single edge tear*	I.U.P. 8 - UNI EN ISO 3377	≥ 40 N
Resistenza alla trazione *Tensile strength*	I.U.P. 6 UNI 3376	≥ 1200 N
Reazione al fuoco *Burning behaviour*	UNI EN 1021-1:2006 UNI EN 1021-2:2006	Mancata accensione *No ignition*

Verano B.za, 10.04.2014

CUOIUM® SRL
Via Filippo Turati, 18 - 20843 Verano Brianza MB – Italy
Tel. +39 0362 805583 - **Fax** +39 0362 900385 - **Email:** cuoium@cuoium.com
www.cuoium.com