

RAZZA

SCHEDA TECNICA

Technical Data Sheet

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical characteristics

Pellame	Bovino europeo	Raw material	European bovine hide
Concia	Al cromo	Tannage	Chrome tanning
Tintura	All'anilina	Dyeing	Aniline dyed
Rifinitura	Resine poliuretaniche	Finish	Polyurethane resins
Tipologia	Fiore corretto stampato razza	Leather type	Top-grain leather, embossed with stingray pattern
Superficie media	4,60 m ²	Average size	50.00 SqFt
Spessore	1,0-1,2 mm	Thickness	1.0-1.2 mm

Parametro Test	METODO DI PROVA Test method	VALORI GARANTITI Minimal Value
Solidità del colore allo strofinio a secco <i>Dry rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 11640	500 cicli ≥ 3/4 Scala grigi <i>500 cycles ≥ 3/4 Grey scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a umido <i>Wet rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 11640	250 cicli ≥ 3/4 Scala grigi <i>250 cycles ≥ 3/4 Grey scale</i>
Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino <i>Alkaline perspiration rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 11640	80 cicli ≥ 3/4 Scala grigi <i>80 cycles ≥ 3/4 Grey scale</i>
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xenon <i>Light fastness to artificial Xenon light</i>	UNI EN ISO 105 B02	≥ 4 Scala dei blu <i>≥ 4 Blue scale</i>
Adesione della rifinitura <i>Adhesion of finish</i>	UNI EN ISO 11644	≥ 2 N/10mm
Resistenza alla flessione <i>Flexing endurance</i>	UNI EN ISO 5402	>50.000 Cicli nessun danno <i>>50.000 Cycles no damage</i>
Determinazione del pH <i>Determination of pH</i>	UNI EN ISO 4050	pH ≥ 3,2
Indice di differenza (solo per pH < 4) <i>Difference figure (only for pH < 4)</i>	UNI EN ISO 4050	ΔpH ≤ 0,7
Resistenza allo strappo pantalone <i>Tear strength – Single edge tear</i>	UNI EN ISO 3377-1	> 20 N