

# Alligatore

---

## Caratteristiche tecniche

Pellame	Bovino Europeo
Concia	Al cromo
Tintura	All'anilina
Rifinitone	Polimeri (Alligatore) Resine, aniline, cere (Wild)
Tipologia	Stampato, fiore corretto
Superficie media	≥ 4,70 m <sup>2</sup>
Spessore	1,0 – 1,5 mm

## Technical characteristics

Raw material	European bovine hide
Tannage	Chrome tanning
Dyeing	Aniline dyed
Finish	Polymers (Alligatore) Resin, aniline, wax (Wild)
Leather type	Embossed top grain
Average size	≥ 50.00 Sq.Ft.
Thickness	1.0 – 1.5 mm

## Alligatore standards

• Solidità del colore allo strofinio a secco Dry rubbing fastness	( UNI EN ISO 11640 )	50 cicli ≥ 3 scala grigi 50 cycles ≥ 3 grey scale
• Solidità del colore allo strofinio a umido Wet rubbing fastness	( UNI EN ISO 11640 )	20 cicli ≥ 3 scala grigi 20 cycles ≥ 3 grey scale
• Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno Light fastness to artificial Xenon light	( UNI EN ISO 105 B02 )	≥ 3 scala dei blu ≥ 3 blue scale
• Resistenza allo strappo pantalone Tear strength - Single edge tear	( UNI EN ISO 3377-1 )	≥ 20 N
• Reazione al fuoco Burning behaviour	( EN 1021 -1/2 ) ( BS 5852 - 1/2 ) ( TB 117: 2013 )	Passa il test Pass

---