

Alligatore/Alligatore Wild

SCHEDA TECNICA Technical Data Sheet

Pellame	Bovino	Raw material	European bovine hides
Concia	Al cromo	Tannage	Chrome tanning
Tintura	All'anilina	Dyeing	Aniline dyed
Rifinitone	Polimeri (Alligatore) Resine, aniline, cere (Wild)	Finish	Polymers (Alligatore) Resins, aniline, wax (Wild)
Tipologia	Fiore corretto stampato	Leather type	Embossed top grain
Superficie media	< 4,70 m ²	Average size	≥ 50.00 SqFt
Spessore	1,0-1,5 mm	Thickness	1.0-1.5 mm

Parametro Test	METODO DI PROVA Test method	VALORI GARANTITI Minimal Value
Solidità del colore allo strofinio a secco <i>Dry rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 11640	50 cicli ≥ 3 scala grigi 50 cycles ≥ 3 grey scale
Solidità del colore allo strofinio a umido <i>Wet rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 11640	20 cicli ≥ 3 scala grigi 20 cycles ≥ 3 grey scale
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xenon <i>Light fastness to artificial Xenon light</i>	UNI EN ISO 105 B02	≥ 3 scala dei blu ≥ 3 blue scale
Resistenza allo strappo pantalone <i>Tear strength – Single edge tear</i>	UNI EN ISO 3377-1	≥ 20 N/mm
Reazione al fuoco <i>Burning behavior</i>	EN 1021-1/2 BS 5852-1/2 TB 117:2013	Passa il test Pass

REV.24-00

CUOIUM

cuoium@cuoium.com
www.cuoium.com