

Style - Paloma

SCHEDA TECNICA Technical Data Sheet

STYLE

Pellame	Bovino extraeuropeo	Raw material	Extra-European bovine hide
Concia	Al cromo	Tannage	Chrome tanning
Tintura	All'anilina	Dyeing	Aniline dyed
Rifinitone	Pigmentata, effetto bicolore	Finish	Pigmented, two-tone
Tipologia	Fiore corretto	Leather type	Top grain
Superficie media	> 4,00 m ²	Average size	>43.00 SqFt
Spessore	0,9-1,1 mm	Thickness	0.9-1.1 mm

PALOMA

Pellame	Bovino extraeuropeo	Raw material	Extra-European bovine hide
Concia	Al cromo	Tannage	Chrome tanning
Tintura	All'anilina	Dyeing	Aniline dyed
Rifinitone	Miscele di oli, cere e poliuretani ecologici	Finish	Oils, waxes mixtures and ecological polyurethanes
Tipologia	Fiore corretto	Leather type	Top grain
Superficie media	> 4,00 m ²	Average size	>43.00 SqFt
Spessore	0,9-1,1 mm	Thickness	0.9-1.1 mm

Parametro Test	METODO DI PROVA Test method	VALORI GARANTITI Minimal Value	
		STYLE	PALOMA
Solidità del colore allo strofinio a secco <i>Dry rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 11640	500 cicli ≥ 4 Scala grigi 500 cycles ≥ 4 Grey scale	50 cicli ≥ 3 Scala grigi 50 cycles ≥ 3 Grey scale
Solidità del colore allo strofinio a umido <i>Wet rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 11640	250 cicli ≥ 4 Scala grigi 250 cycles ≥ 4 Grey scale	20 cicli ≥ 3 Scala grigi 20 cycles ≥ 3 Grey scale
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xenon <i>Light fastness to artificial Xenon light</i>	UNI EN ISO 105 B02	≥ 5 Scala dei blu ≥ 5 Blue scale	≥ 3 Scala dei blu ≥ 3 Blue scale
Determinazione del pH <i>Determination of pH</i>	UNI EN ISO 4045	pH ≥ 3,2	pH ≥ 3,2
Resistenza allo strappo pantalone <i>Tear strength – Single edge tear</i>	UNI EN ISO 3377-1	≥ 20 N	≥ 20 N

REV.24-00

CUOIUM

cuoium@cuoium.com
www.cuoium.com